

Характеристика изделия

952
4 01.02.2005

ТЕКНОРОУД 2200 масса для маркировки дорог

ТИП КРАСКИ	ТЕКНОРОУД 2200 - быстросохнущая, не содержащая разбавителя, двухкомпонентная масса.		
ПРИМЕНЕНИЕ	Применяется для долговременной маркировки дорог, улиц, автостоянок, аэродромов и прочих поверхностей, предназначенных для движения транспортных средств. Маркировать можно центральные и разделительные линии, стрелки направления движения и пешеходные переходы и линии остановки.		
СПЕЦСВОЙСТВА	ТЕКНОРОУД 2200 может наноситься для получения долговременной маркировки, толщиной 2 – 4 мм, которая хорошо противостоит износу как под воздействием автотранспорта, так и погодных условий и влаги. Масса обладает очень хорошей адгезией к асфальту, бетону и старой дорожной разметке. Она временно противостоит кратковременному воздействию бензина и масла, но не устойчива к воздействию растворителей. Если требуется, с покрытием может быть применен стеклянный бисер или полностью белая кварцевая дробленка, увеличивающая стойкость к износу. Методом нанесения массы является, в первую очередь, шпатель или тяговой ящик.		
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ			
Соотношение смешивания	Пластмассовый компонент (компонент А)	10 л емкость 9 л	20 л емкость 18 л
	Отвердитель (компонент Б): ТЕКНОРОУД 2000	0,5 - 1 дл	1 – 2 дл
Время жизнеспособности	10– 15 минут в зависимости от количества отвердителя. Экзотермическая реакция, происходящая в смеси после добавления отвердителя, может сократить время жизнеспособности смеси.		
Содержание сухих веществ	Прим. 100 % по объему		
Общая масса твердых веществ	Прим. 2200 г/л		
Летучие органические вещества (VOC)	Прим. 0 г/л		
Рекомендуемая толщина пленки и теоретическая укрывистость	Рекомендуемая толщина пленки 2 мм при теоретической укрывистости: 0,5 м ² /л		
Время высыхания, +23 °C 50 % RH	Шероховатость и пористость поверхности дорог и потери при распылении несколько уменьшают укрывистость. Противостоит не интенсивному движению автотранспорта через 20 – 30 минут. При пониженных температурах процесс высыхания замедляется, но путем добавления отвердителя, например, двойной порции, можно ускорить процесс высыхания.		
Разбавитель, Очистка инструментов	Масса ТЕНОРОУД 2200 не должна разбавляться ни какими разбавителями. ТЕКНОСОЛВ 4039 или ТЕКНОСОЛВ 9514 (КОРРО СОЛВ)		
Глянец	Полуматовый		
Цвет	Белый и желтый и сурико - красный		
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ	См. бюллетень техники безопасности		

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой от масла и жира. Перед окрашиванием поверхность очищается от насыпных частиц, например, пыли, песка и глины.
Условия нанесения	Во время окраски и высыхания температура воздуха, поверхности дороги и покрытия должна быть выше + 5 °С, а относительная влажность воздуха - ниже 80 % в течение всего времени нанесения покрытия. Масса также может наноситься в диапазоне температур 0 - + 5 °С, если процесс высыхания ускоряется с использованием газовой горелки.
Перемешивание компонентов	До нанесения покрытия масса и отвердитель тщательно перемешиваются, желательно, с помощью пневматической дрели.
Нанесение массы	Метод 1: Ограничения выполняются липкой лентой или шаблоном, и после этого масса наносится, например, с помощью шпателя. Метод 2: Масса наносится ковшиком для горячей массы. Метод 3: Масса наносится толкающим устройством или механическидвигающимся устройством.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Срок хранения указан на этикетке. Хранить в прохладном месте в герметично закрытой емкости.

Данные, приведенные в настоящей характеристике изделия, получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени глянца. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования изделия, то мы несем ответственность только за его качество и гарантируем, что изделие соответствует требованиям качества АО «ТЕКНОС» (TEKNOS Oy). Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием изделия не по назначению.