

МАСТИКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ BITAREL®

для защиты от коррозии,
гидроизоляция

ТУ ВУ 690590146.016-2016



Как выглядит:

Однородная масса черного цвета в жидком виде.

Из чего состоит:

Нефтяной битум, минеральный наполнитель, органический растворитель, технологические добавки.

Для чего применяется:

- для анткоррозионной обработки и защиты металлических поверхностей, в том числе труб, кузовов автомобилей;
- для гидроизоляционной защиты бетонных, деревянных строительных конструкций (фундаментов, подвалов, свай).

Подготовка поверхности:

Обрабатываемую мастикой поверхность рекомендуется предварительно осушить, очистить от загрязнений, в зимнее время при помощи щетки очистить от наледи, снега, инея.

С ржавой поверхности удалить наружный слой ржавчины и следы коррозии.

Пористые основания рекомендуется обработать грунтовочным составом (рекомендуется праймер битумный BITAREL®).

Подготовка продукта:

Перед использованием mastiku необходимо тщательно перемешать по всему объему до образования однородной массы. При необходимости разбавить растворителем до нужной консистенции. При температуре воздуха ниже 0°C, mastiku рекомендуется выдерживать в теплом помещении в течение суток при комнатной температуре.

Как применяется:

Мастика наносится послойно с помощью кисти, шпателя, наливом с последующим разравниванием, щеткой-распылителем. Каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего.

Диапазон температур применения от -20 °C до +40°C. При температуре окружающего воздуха ниже 0°C, mastiku необходимо выдержать в помещении при комнатной температуре не менее суток.

Средний расход:

0,8-1,1 кг/м² на один слой (расход mastiki зависит от количества нанесенных слоев).

Bitarel
ЗАВОД БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ



ГОТОВА К ПРИМЕНЕНИЮ ОТ -20°C ДО +40°C



ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ +20°C
ДО 4-Х ЧАСОВ*



ДЛЯ ЛЮБЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Преимущества:

- ✓ Хорошая проникающая способность
- ✓ Малый расход
- ✓ Антикоррозионные свойства: устойчивость к воде, ржавчине и плесени
- ✓ Эффективный антикор для металлических конструкций и труб, заглубляемых в землю, который увеличивает срок службы в условиях естественной среды

Технические характеристики:

№	Наименование показателей	Мастика гидроизоляционная	Методы испытаний
1	Массовая доля нелетучих веществ %, не менее	65	ГОСТ 31939
2	Условная вязкость на вискозиметре В3-246 с диаметром сопла 6 мм, с, не менее	55-65	ГОСТ 8420
3	Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее	0,38 с бетоном 0,33 с металлом	п.3.4 ГОСТ 26589, п.7.8 СТБ 1262
4	Прочность на сдвиг kleевого соединения, кН/м, не менее	5,0	п.3.6.ГОСТ 26589
5	Водопоглощение в течение 24ч, % по массе, не более	0,3	п.3.9.ГОСТ 26589
6	Однородность	Отсутствие комков нерастворенного полимера и посторонних включений	п.3.2 ГОСТ 26589 или п.7.17 СТБ 1262
7	Гибкость на брусе радиусом 5, 0±0,2 мм при температуре -5°C	Трещин нет	ГОСТ 26589
8	Теплостойкость, °C, не ниже	65	ГОСТ 26589
9	Время высыхания до степени 2, ч, не более	10-12	ГОСТ 19007
10	Водонепроницаемость при давлении 0,03 МПа, в течение 10 мин	Выдерживает	ГОСТ 26589
11	Содержание естественных радионуклидов Аэф. БК/кг, не более	100	МВИ. МН 4779-2013
12	Устойчивость к воздействию кислотных сред: - изменение условной прочности при растяжении, % -изменение относительного удлинения при растяжении, %	7 6,5	ГОСТ 26589
13	Устойчивость к воздействию щелочных сред: - изменение условной прочности при растяжении, % -изменение относительного удлинения при растяжении, %	Не более 10 Не более 10	ГОСТ 26589
14	Расход мастики на один горизонтальный слой	0,8-1,0	
15	Расход мастики на один вертикальный слой	0,5-0,7	

Хранение:

Хранить в герметичной таре, в сухом, защищенном от солнечных лучей месте при температуре от -20°C до +30°C. Не хранить в жилых помещениях и в контакте с продуктами питания.

Держать в недоступном для детей месте.

Упаковка и форма поставки:

№	Упаковка	Вес в 1 ед. упаковки, кг	Упаковок на паллете	Вес нетто паллеты, кг
1	Металлическое евроведро	5 кг	96	480
2	Металлическое евроведро	10 кг	44	440
3	Металлическое евроведро	20 кг	33	660
4	Металлическая бочка	50 кг	12	600

Гарантийный срок хранения:

18 месяцев

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
В ЗАМКНУТЫХ ПРОСТРАНСТВАХ
И ВНУТРИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

